

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Barrerio – Панталон

Описание	– джоб за инструменти – 2 широки предни джоба, – подсилено дъно – двоен заден джоб с капак, – еластична талия – вложки –устойчиви на износване в долната част на двата крачола – вложки –устойчиви на износване на задните джобове – вложки –устойчиви на износване на предните джобове – , – 3M™ Scotchlite™ материал на светлоотразителните елементи- 8725 сребро, – Гайка за инструменти, – Колене и крачоли с ергономичен дизайн, – странични джобове, – Джоб за мобилен телефон, стреч, – YKK® цип		
Поддръжка	Максимална температура при пране: 60 °C; Да не се избелва ; Сушене в сушилня е възможно при ниска температура; Гладене на ниска температура (максимално 110 °C); Химическо чистене с разредители иTetrachloroethylene.Да не се гладят светлоотразителните елементи.   WARNING: DO NOT IRON THE REFLEX INSERTS!	Модел	V487-0-02 тъмно син / кралско син V487-0-04 антрацит/черен V487-0-05 черен/червен
		Стандарт:	EN ISO 13688:2013
		Размери	44 – 64

Обратна страна на плата	EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Състав:	64% памук 34% полиестер 2% еластан		
	EN ISO 12127:1996	Маса на единица площ на плата	250	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Определяне на pH от Воден екстракт	g/mq 3,5 ≤pH≤ 9,5 pH=7.3	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Търсене на ароматни и канцерогенни амини	≤30 ppm Не са установени	
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Промяна на размерите при изпиране	±3% основа: -1.8% вътък: -0.8%	

	EN ISO 13934-1	Издръжливост на опън	основа: 1500 N вътък: 800 N		400 N
	EN ISO 13937-2	Сила на разкъсване	основа: 71 N вътък: 61 N		25 N
	EN ISO 105-C06	Цвят устойчивост при изпиране 60°C			1-5
		<i>Промяна на цвета:</i>	4-5		
		<i>Оцветяване</i>			
		диацетат	4		
		памук	4-5		
		полиамид	3-4		
		полиестер	4		
		акрил	4-5		
		вълна	4-5		
	EN ISO 105 D01	Цвят- устойчивост при сушене			1-5
		<i>Промяна на цвета:</i>	4-5		
		<i>Оцветяване</i>			
		диацетат	4-5		
		памук	4-5		
		полиамид	4-5		
		полиестер	4-5		
		акрил	4-5		
		вълна	4-5		
	EN ISO 105 E04	Цвят- устойчивост при изпотяване	Acidic	Alkaline	1-5
		<i>Промяна на цвета:</i>	4-5	4-5	
		<i>Оцветяване</i>			
		диацетат	4-5	4-5	
		памук	4-5	4-5	
		полиамид	4	4	
		полиестер	4-5	4-5	
		акрил	4-5	4-5	
		вълна	4-5	4-5	
	EN ISO 105-X12	Цвят- устойчивост при триене	Dry: 4-5 Wet: 3		1-5
	EN ISO 105-X11	Цвят- устойчивост при горещ натиск			1-5
		<i>Промяна на цвета:</i>	4		
Устойчиви на износване на вложки	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Състав:	100% полиамид с ПУ покритие		
	EN ISO 12127:1996	Маса на единица площ	270 g/mq		
	EN ISO 105-C06	Цвят: устойчивост при изпиране на 60°C			1-5
		<i>Промяна на цвета</i>	4-5		
		<i>Оцветяване</i>			
		Памук	4-5		
		Полиамид	4-5		

	EN ISO 105 E04	Устойчивост на цвета при изпотяване	Acidic	Alkaline	1-5
		Промяна на цвета:	4-5	4-5	
		Оцветяване			
		Диацетат	4-5	4-5	
		памук	4-5	4-5	
		полиамид	4-5	4-5	
		полиестер	4-5	4-5	
		акрил	4-5	4-5	
		вълна	4-5	4-5	
	EN ISO 105-X12	Устойчивост на цвета при триене	сух: 4-5 мокър:4-5		1-5
	EN ISO 105-X11	Устойчивост на цвета при горещ натиск			1-5
		Промяна на цвета:	4-5		
	EN ISO 4920	Определяне на устойчивостта на повърхностно опръскване (тест за пръскане)	4		0-5
	EN ISO 13934-1	Издръжливост на опън	основа 2300 N вътък: 1500 N		400 N
	EN ISO 13937-2	Сила на разкъсване	основа: 250 N вътък: 190 N		25 N
Светлоотразителен елемент 3M™ Scotchlite 8725	EN ISO 20471 :2013 6.1	Отразяващ ефект - изисквания	Преминава		
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Изисквания за отразяващ ефект след тестовете за абразия, огъване, свиване при пране на ниски температури, температурни амплитуди, пране, (50 цикъла ISO 6330 at 60°C , въздействие на дъжда	теста		$R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$